

Füllspachtel LO-FILLER-FIX



LO-FILLER FIX ist eine Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitzen, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen wie zB verschiedene Fein- und Grobputzflächen sowie nicht verputzte Beton-, Ziegel-, Schaumbeton- und andere Flächen. Ebenso geeignet zur Befestigung von Elektroinstallationsröhren, Abzweig- und Elektrodosen etc. bei Installationsarbeiten. Nur im Innenbereich anwendbar. Technische Daten: - Dichte: (auftragsfertige Mischung) ca. 1,76 kg/dm³, - Schichtdicke 5 bis 50 mm, - Offenzeit/Topfzeit (gebrauchsfähige Mörtelmischung): T = +20 °C, - rel. Luftfeuchte = 65 % ca. 30 Minuten, - Trocknungszeit (T = +20 °C, rel. Luftfeuchte = 65 %): ca. 4 Tage (bei maximaler Auftragungsdicke), - Verbrauch:

ca. 11 kg/m² für eine 10 mm dicke Schicht.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z032029LO	Füllspachtel LO-FILLER-FIX 20kg/Sack 48Sack/Pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at