

LORENCIC Betonkontakt LO-Uni



LORENCIC Betonkontakt LO-Uni ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke. Der Betonkontakt LO-Uni kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen und Gipsputzen. Er wird dort eingesetzt, wo Betonflächen im Innen- und Außenbereich verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Putz. Er bietet bei sachgemäßer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Grund- oder Glättputz und bewirkt ein gleichmäßiges Saugverhalten des Untergrundes. Der Untergrund muss sauber,

trocken und fettfrei sein. Die maximale zulässige Restfeuchte des Betons beträgt 3 %. Verbrauch ca. 200-350 g/m², je nach Untergrund. Der Betonkontakt ist vor dem Auftragen aufzurühren und wird unverdünnt verarbeitet.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z33422LO	Betonkontakt LO-Uni f. Gips-/Kalkzementputze innen/außen 20kg/Kübel **Frostgefahr ab 0°**	KUE

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at