

Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor



Der Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor wird überall dort eingesetzt, wo eine kontrollierte und schnelle Belagsreife erwünscht ist. Je nach Dosierung kann der Beschleuniger für Verbundestrich, Industrieestrich, Heizestrich und Estrichen auf Trennlagen eingesetzt werden. Vor der Verlegung des Oberbelages muss eine CM-Messung laut technischen Datenblättern für CM-Messungen erfolgen. Mischen: Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor dem ersten Anmachwasser zugeben und ca. 2 Minuten anmischen, bis eine plastische Konsistenz erreicht ist. Alle Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf Stärken von 40-50 mm bei unbeheizten und 60-70 mm bei beheizten Estrichen, sowie den klimatischen Umgebungsbedingungen von +20 °C und einer Luftfeuchte von

65 %. Technische Daten: - Form: flüssig, - Dosierung: 0,50 % bis 1,50 % des Zementgewichtes, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, - Haltbarkeit: ca. 12 Monate.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z501493541LO	Estrichbeschleuniger LORENCIC Lo-Floor 25kg/Kan. 24Kan./Pal	KAN

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at